



Na výroby

Dekorace velké: velká písmena a číslice, koule, krychle, kvádry, krystaly, kužely, válce, jehlany, pyramidy, svícny, těžítka

Dekorace malé: koule, krychle, kvádry, krystaly, kužely, válce, jehlany, pyramidy, svícny, těžítka

Dřevo s pryskyřicí: hodiny, prkénka, podtácky, lampy, podnosy a tácy

Misky: misky, mísy, dózy, krabičky

Orgonity: pyramidy a další tvary

Sušené květiny: sušiny, brouci, hmyz, sušené květiny

Podnosy: servírovací podnosy




Využití:


Ultra čirá pryskyřice DEKORA 55-48-1050 je určena na velké výrobky z pryskyřice do odlité výšky 55mm s použitím formy nebo v kombinaci dřeva a pryskyřice. Viskozitou 1050 mPa.s patří mezi řidší pryskyřice s velmi dobrou zatékavostí a samovolným odvzdušněním. Doba zpracování je 60 minut a výsledná tvrdost je 82 ShoreD. Po vytvrzení vytváří velmi lesklý a dokonale hladký povrch. Certifikát pro styk s potravinami ji zařazuje mezi pryskyřice vhodné pro výrobky, které přijdou do kontaktu s potravinami. Je vybavena blokátory UV záření a je velmi odolná proti žloutnutí.

Doporučení:


- dbejte na důkladné promíchání
- pryskyřice má dlouhou dobu zpracování, využijte toho pro její samovolné odvzdušnění, po promíchání nechejte pryskyřici 10-15 minut odvzdušnit a teprve potom lijte do formy

Specifikace	
Pro výšku odlitku	55 mm
Poměr mísení	2:1
Doba vytvrzení	48 hodin
Doba zpracování	60 minut
Najednou smíchaný objem	20 litrů
Hustota	1050 mPa.s
Výsledná tvrdost	82 Shore D
Čírost	ultra čirá
Odolnost UV záření	maximální UV++
Certifikát potravin	ano
K probarvení	ano
K pigmentaci	ano
Složky	A + B





výška odlitku 50 mm




šířka odlitku 130 mm, objem 350 ml



objem můžete odměřit naplněním formy vodou




10-15 minut nechte odstát - samovolné odvdoušení
zbývající bublinky na hladině odtraňte plamenem



po odvdoušení lijte velmi pomalu do formy



proces vytvrzení 48 hodin



proces vytvrzení 48 hodin