



TOP PRO FLEXIBILNÍ PRYSKYŘICE ODOLNÁ TEPLU A UV ZÁŘENÍ

LESKLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

<p>Obecný popis</p> <p>Krystalicky čirá pryskyřice je dvousložkový produkt určený pro vrchní nátěr a pro kutily. Originální složení „TOP PRO“ poskytuje dlouhotrvající hladký, lesklý povrch nejvyšší kvality odolný proti poškrábání a teple. Ideální jak pro kutily/domácí uživatele, tak pro průmyslové uživatele, podlahovou barvu lze snadno aplikovat a povrch bude použitelný do 24 hodin. Transparentní samonivelační epoxidový systém odolný proti UV záření, který vytváří tvrdou a lesklou ochrannou vrstvu pro odlitky do tloušťky 5 mm. Tepelně odolný produkt odolá extrémnímu teple až 200 °C. Pryskyřice „TOP PRO“ odolná vůči vysokým teplotám a UV záření může být použita v prostředích vystavených nadprůměrným teplotám. Tepelně odolný „TOP PRO“ lze bezpečně používat doma pro malé projekty, jako jsou podtácky, kuchyňské desky, barové pulty.</p>	<p>Aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kuchyňské desky a barové pulty, betonové desky • nátěry povrchů, předmětů a nábytku • podtácky z pryskyřice, prkénka z pryskyřice, podnosy; <p>Vytváří dokonale průhlednou ochrannou vrstvu, která odolná proti poškrábání a teple.</p> <p>Technická data:</p> <p>Minimální tloušťka – 1 mm Maximální odlitek – 5 mm Spotřeba 1,2 kg m² / 1 mm výšky vrstvy Poměr využití 100:80 (v hmotnosti) Doba vytvrzení (20°C) 3h Plně k použití po 12 hodinách</p> <p>Bez rozpouštědel a bez zápachu.</p> <p>Varování:</p> <p>Během katalýzy NEPOUŽÍVEJTE tepelné horkovzdušné pistole ani plamen. Před nanesením „TOP PRO“ se ujistěte, že ošetřovaná oblast je zcela suchá a bez vlhkosti. Výrobek je citlivý na vlhkost, míchání a vytvrzení provádějte v suché místnosti bez vlhka. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.</p>
--	--

Technické údaje

	Složka A	Složka B
Vlastnost	Kapalina	Kapalina
Hustota 25°C, Ps	0,7-1,5	0,01-0,15

Spotřeba	1.2 kg / m2 / 1 mm výšky vrstvy
Hustota, g / cm3	0,98-1,04
Doba zpracování	1h při 20 °C

Charakteristika polymerovaného materiálu

Pevnost v tahu při přetržení, MPa, ne méně	15
Prodloužení při lomu,%	300-450
Odolná vodě	yes
Tvrdost Shore A,	68-72
Tepelně odolná po dobu 2hodin při 175°C	yes

Distributor:
New Synergy s.r.o.
www.obchodprobydleni.cz - speciálka na licí pryskyřice
Alejní 2792 Teplice 415 01